

ISMERTETŐ:

Állandó védelem firka ellen, szintelen lakk, fényes és matt változatban, kül- és beltéri alkalmazásra, festett és festetlen felületek védelme céljából. A gyártó a **GRAFITIX M.P. 2**-vel védett felületről 30 tisztítást garantál!

- ⇒ 2 komponensű, poliuretán alapú vizes diszperzió. Szerves oldószereket nem tartalmaz, szaga nem jellemző.
- ⇒ A festék matt változata áttetsző, fényes változata átlátszó filmet képez.
- ⇒ Jól tapad, pórusos és nem pórusos felületekhez egyaránt. Kiválóan ellenáll a külső természeti hatásoknak.
- ⇒ A firkák ismételt eltávolítása a **GRAFITIX M.P. 2**-vel védett felületekről, **GRAFITIX GRAFISOLV** vagy **GRAFITIX ECO-GEL** oldószerekkel, melyek ismételt tisztítás esetén sem károsítják a védőfilmet.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⇒ Festett, matt, szaténos (félmatt) és fényes felületekre.
- ⇒ R.P.E.-re, strukturált vakolatokra, glicerát és akrilát típusú homlokzatfestékekre.
- ⇒ 1 réteg **GRAFITIX PRIMAIRE ROC** alapozó felvitele után szilikát típusú homlokzatfestékekre is.
- ⇒ PVC-re, műanyag felületekre, utcai jelzőtáblákra.
- ⇒ Bármely kényes felületre, mely nem áll ellen a szerves oldószerek hatásának.



Ne feledje: A védőfilm matt vagy fényes változatát a kezelendő felület típusa alapján válassza. Amennyiben a **GRAFITIX M.P. 2** védőfilmet durva, festetlen felületre szeretné alkalmazni, a kezelendő felületet még a **GRAFITIX M.P. 2** felvitele előtt **GRAFITIX PRIMAIRE ROC** alapozóval kell alapozni (egy rétegben). Ellenkező esetben, ha csak a **GRAFITIX M.P. 2** védőfilmet viszi fel a felületre (alapozás nélkül), a felület állandóan nedves hatást fog kelteni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

1. A **GRAFITIX M.P. 2** komponensei (gyanta és keményítő) a gyártó által megadott arányban kerülnek forgalmazásra. A műanyagvödörben lévő gyantához folyamatosan keverje a fénymentes zacskóban lévő keményítőt. Amint a keverék homogén (rögtől és légbuborékoktól mentes), legtovább a keveréstől számított 2 óráig vihető fel a kezelendő felületre. A **GRAFITIX M.P. 2** védőfilmet csak tiszta, száraz, portalanított felületre, ecsettel vagy hengerrel vigye fel 1 rétegben. Különösen ügyeljen arra, hogy a felület egyenletesen legyen kezelve, ne keletkezzenek a felületen elfolyások vagy festetlen részek.
Ne feledje: A **GRAFITIX M.P. 2** védőfilm alkalmazása előtt:
 - ❑ A frissen felfestett vízben oldható festék legalább 3 napig (72 óráig).
 - ❑ A frissen felfestett szerves oldószerben oldható festék legalább 8 napig kell, hogy száradjon.
2. A második réteg védőfilmet legtovább 1 – 1,5 órával az első réteg felvitele után vigye fel, amikor az első réteg még nem teljesen polimerizált. Ennek legbiztosabb jele, hogy a frissen festett felszín, tapadós – nem lehet teljesen száraz.
3. A használt szerszámokat a munka befejezése után azonnal mossa ki tiszta vízben.
4. A második réteg felvitelétől számított első 48 órában nem szabad, hogy a filmre firka kerüljön. A **GRAFITIX M.P. 2** védőfilm a felvitelétől számított 72 óra eltelté után nyújt teljes védelmet a firkák ellen. A tulajdonságai minden további nap elteltével erősödnek.
5. A kezelt felületet a védőréteg felvitelétől számított első 8 (száradási idő) órában nem érheti eső. A munka tervezésekor ne hagyja figyelmen kívül az aktuális időjárás előrejelzést.

FIRKÁK TISZTÍTÁSA A VÉDŐFILMRŐL:

1. Aeroszolos és más „tradicionális” festékek tisztításához használjon **GRAFITIX GRAFISOLV** folyékony vagy géles oldószert, vagy **GRAFITIX ECO-GEL**-t. Hagyja, hogy az oldószer kifejtsen hatását a firka festékanyagára, majd gyengén kefével lazítsa fel a festéket. A megtisztított felületet öblítse le vízzel. Az öblítéshez használhat nyomás alatti vizet is.
2. Filctollas firkák tisztításához használjon **GRAFITIX GRAFI-VERT**-et. Vigye fel az oldószert a firkára, és ronggyal erősen dörzsölje. A firka után maradt árnyékokra használjon **GRAFITIX DECOLORANT**. Hagyja, hogy a termék az árnyak teljes eltűnéséig hasson. Végül öblítse le a felületet vízzel.
3. A **GRAFITIX M.P. 2** védőfilmet **GRAFITIX BATIMENT** géllal és **GRAFITIX ANTI-GRAFFITI**-vel távolíthatja el. Hagyja, hogy a gél legalább 15 percig hasson, majd öblítse le a kezelt felületet nyomás alatti vízzel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Vízben oldható – viszkozitása: 4 metszet,
20 °C-on, matt film 1'45" – fényes film
1'10" – Színe: opálos. PH: 7,5
Nem tűzveszélyes, fagyérzékeny.
Keverési arány: gyanta 81%, keményítő 19%
Kiadósság: rétegenként 150 g/m².
Oldószer: víz.



CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS:

Csomagolás 5 kg-os műanyag edényekben egyszeri használatra.
A terméket eredeti hibátlan edényzetben fűtött helyiségben tárolva a gyártástól számított egy éven belül kell felhasználni.
Csak 5 °C-ot meghaladó hőmérsékletnél szabad alkalmazni.

FONTOS:

Mivel a termékeink különböző célból, számtalan körülmény között kerülnek felhasználásra, nincs módunkban minden használati lehetőség kipróbálása és felülvizsgálata. A fenti adatok tájékoztató jellegűek! A konkrét eljárást mindig a tisztítandó felület kis részén végzett falfirka eltávolítási próba alapján válassza. A gyártó nem visel felelősséget azokért a károkért, melyek a termék nem megfelelő alkalmazása következtében keletkeznek.